

ひびの発生状況

炉内での位置	ひびの有無	熱中性子照射量 [10^{21}n/cm^2]
3 8 - 3 9	有	4 . 9
2 2 - 2 3	有	5 . 0
3 8 - 2 3	有	4 . 9
2 2 - 3 9	有	4 . 9
3 0 - 1 5	有	4 . 9
1 4 - 3 1	有	4 . 8
3 0 - 4 7	有	4 . 8
4 6 - 3 1	有	4 . 8
3 0 - 3 1	有	4 . 4
1 4 - 1 5	無	4 . 0
4 6 - 1 5	無	4 . 0
4 6 - 4 7	無	4 . 0
1 4 - 4 7	無	3 . 9
3 0 - 0 7	無	1 . 8
3 0 - 5 5	無	1 . 8
0 6 - 3 1	無	1 . 7
5 4 - 3 1	無	1 . 7